

基本信息

产品描述:

一种高性能、双组分、无溶剂涂层系统，适用于为风力涡轮机前缘提供保护。是修复应用或原始设备生产商的理想之选。 贝尔佐纳(Belzona) 5721 具备很强的抗腐蚀性，施工简便，可快速恢复使用。

施工信息

施工方法

刷涂

施工温度

理想施工环境的室温范围：5°C(41°F) 至 40°C(104°F)。

覆盖率

贝尔佐纳 (Belzona) 5721 可用作单涂层或双涂层系统施工，每涂层的目标厚度为 500 微米 (20 密耳)。

敷涂涂层厚度为 500 微米 (20 密耳) 时，其理论覆盖率为每千克 1.3 平方米 (14.0 平方英尺)。

固化时间

固化时间取决于其环境条件。具体请参照贝尔佐纳 (Belzona) 使用说明书。

基料

外观：触变性液体
颜色：白色或浅灰色
密度：1.72 - 1.74 克/立方厘米

固化剂

外观：液体
颜色：透明、无色
密度：1.11 - 1.15 克/立方厘米

混合后特性

外观：触变性液体
颜色：白色或浅灰色 (RAL 7035)
密度：1.51 克/立方厘米
抗流挂 (BS 5350-B9): 750 微米/30 密耳
60° 光泽度(ASTM D2457): 88 光泽单位
挥发性有机化合物(ASTM D2369 / EPA ref. 24): 0.13% / 1.89 g/L

混合比例

重量混合比 (基料 : 固化剂) 2.66 : 1
体积混合比 (基料 : 固化剂) 1.75 : 1

复涂时间

室温在 5°C(41°F) 至 40°C (104°F) 之间时，最短加涂时限为 30 分钟。最大加涂时限为 24 小时。具体请参照贝尔佐纳 (Belzona) 使用说明书。

操作时限

操作时限取决于环境条件。在温度为 68°F (20°C)、相对湿度为 50% 的环境中，此混合材料的操作时限通常为 40 分钟。具体请参照贝尔佐纳 (Belzona) 使用说明书。

以上施工信息仅作为初级指导。关于包含推荐的施工程序/技术等全面施工细节，请参照每份产品包装随附的贝尔佐纳 (Belzona) 使用说明书。

硬度

邵氏硬度 D

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D2240 进行测试, 该材料邵氏硬度 D 的典型数值为:

81 20°C/68°F 固化和测试

巴氏硬度 (935 型号)

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D2583 进行测试, 该材料巴氏硬度的典型数值为:

78 20°C/68°F 固化和测试

König 摆钟冲击

根据 ISO 1522 进行测试, 该涂层的 König 阻尼时间典型数值为:

161 秒 20°C/68°F 固化和测试

耐热性

热变形温度 (HDT)

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D648 进行测试, 其热变形温度典型数值为:

49°C / 120°F 20°C/68°F 固化

冲击强度

悬臂梁冲击强度

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D256 进行测试, 冲击强度 (反向缺口) 典型数值为:

14.9 kJ/m² 20°C/68°F 固化和测试

落锤冲击测试

根据美国材料与试验协会 (ASTM) D2794 进行测试, 直接落锤冲击测试耐冲击性典型数值为:

0.91 kg.m / 78.7 in.lbs 20°C/68°F 固化和测试

抗紫外线性

人工加速老化(Xenon Arc)

根据 ISO 4892-2 (Xenon Arc) 进行测试, 经 4000 小时以上的照射后, 贝尔佐纳(Belzona) 5721 未出现粉化或变色。

储存期

储存温度在 41°F (5°C) 至 86°F (30°C) 之间时, 在原有容器未开封情况下将基料和固化剂分开储存, 可储存至少 3 年。

贝尔佐纳 (Belzona) 5721

产品技术规范

FN10204



质量保证

若完全按照贝尔佐纳 (Belzona) 使用说明书中的规定对产品进行储存及使用, 本产品能完全满足上述性能。 贝尔佐纳 (Belzona) 确保其产品的生产过程严格认真, 经过严格测试, 以求达到最佳的质量, 符合世界公认的标准 (美国材料与试验协会 ASTM、美国国家标准局 ANSI、英国标准组织 BS、德国标准化学会 DIN、国际标准化组织 ISO 等)。 由于贝尔佐纳 (Belzona) 无法监督本产品的使用过程及其应用环境, 故无法对施工提供质保。

供货及成本

通过贝尔佐纳 (Belzona) 全球经销商网络, 贝尔佐纳 (Belzona) 5721 可以被快速地递送到施工现场。 请联系您所在区域的贝尔佐纳 (Belzona) 经销商以获得更多信息。

生产商/供应商

Belzona Limited,
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS, UK

Belzona Inc.
14300 N.W.60th Ave.
Miami Lakes, FL, 33014, USA

健康和安全

在使用材料之前, 请参考相关的安全数据表

技术服务

我们提供全方位的技术支持, 包括经过全面培训的技术顾问、技术服务人员以及人员完备的研发和质量控制实验室。

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2021 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

贝尔佐纳 (Belzona) 产品依据
ISO 9001 注册质量管理体系
制造